

ORSOFIX V F



Proizvođa: ORSO
Težina: 25.00kg

Short Description

Brzovezujuće, hidrofobno vezivo za izradu betona i mortova sa brzim prirastom vrstoća

Opis

Brzovezujuće, hidrofobno vezivo za izradu betona i mortova sa brzim prirastom vrstoća. Koristi se kod svih vrsta montažnih radova gdje su potrebna brza privršivanja spojnih elemenata.

Svojstva

pojaćava svojstva drveta i sprječava vitoperenje

povećava koeficijent otpornosti drveta na vlagu

uspješno štiti drvo od atmosferilija

uspješno štiti drvo od štetoćina, crvotoćina, gljivica i plavih pljesni kao insekticid i fungicid

sprječava bubrenje i utezanje drva

zaštita od požara (drvo zaštićeno ORSOarbor glassshieldom ne gori samo karbonizira)

nije štetno za ljudsko zdravlje

Ugradnja

Podloge na koju se nanosi ORSOFIX V F treba biti vrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška

betona i neistota tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Priprema betona i mortova (maseni omjeri)

ORSOFIX V F : PIJESAK : VODA

1 3-3,5 ~0,6

Brtvljenje

ORSOFIX V F : VODA

4 : 1

Izravnavanje

ORSOFIX V F : VODA

3 : 1

Zaljevanje

ORSOFIX V F : VODA

2 :

Koristiti karakteristične zidarske alate.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očišćiti vodom.

Otvoreno vrijeme do 15min. Nakon ~ 15 min ORSOFIX V F dobiva brze priraste

vrste od 20 N/mm² pa na

više kroz 30 min.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +35°C max,

zraka +5°C min. do +35°C max.

Izdašnost

Zavisno o području i tipu primjene

Pakiranje

U troslojne, plastificirane natronske vreće od 1, 5, 25 kg.

Dokumenti

TEHNI?KI LIST